


PLAYRUBBER®



SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Play Brown®



Pioniere europeo di colato in opera di granuli di gomma dal 1990

NOME COMMERCIALE:	PLAY BROWN
GRANULOMETRIA:	1-4 mm
ORIGINE DEL GRANULO:	<u>MATERIE PRIME SECONDARIE DI GOMMA</u>
SUPERFICIE:	RIVESTITO
COLORE:	MARRONE



PROPRIETÀ FISICHE

Materiale di Gomma	SBR	
Densità Apparente per il Trasporto	0,57 (+/-0,3)	
Densità Apparente non Compattata	0,50 (+/- 5%)	
Densità Assoluta	1,15 (+/- 5%)	
Tipologia	100% Gomma Vulcanizzata	
Durezza	58<>63 shore A	
Umidità	0,5%	
Impurità	0,01 % in peso	
Dimensioni	Attrezzature da lab.	RETSCH EasySieve AS200 Setacci: Setaccio di prova ISO3310-1
	Granulometria	Granulometria nominale da 1.0 mm a 4 mm
	Analisi	Analisi granulometriche periodiche secondo la Norma EN933-1
Quantità x m ² spessore 10 mm	6,0 KG (+/-10%)	

