



SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Play Mix UV®

PRISMI®
rubber powder

Pioniere europeo di colato in opera di granuli di gomma dal 1990

NOME COMMERCIALE:

PLAY MIX UV

GRANULOMETRIA:

1-4 mm

ORIGINE DEL GRANULO:

MATERIE PRIME SECONDARIE DI GOMMA

SUPERFICIE:

COLORATO IN MASSA

COLORE:

MIX



PROPRIETÀ FISICHE

Materiale di Gomma		EPDM
Densità Apparente per il Trasporto		0,57 (+/- 0,3)
Densità Apparente non Compattata		0,50 (+/- 5%)
Densità Assoluta		1,14 (+/- 5%)
Tipologia		100% Gomma Vulcanizzata
Durezza		58<>62 shore A
Umidità		0,5%
Impurità		0,001 % in peso
Dimensioni	Attrezzature da lab.	RETSCH EasySieve AS200 Setacci: Setaccio di prova ISO3310-1
	Granulometria	Granulometria nominale da 1.0 mm a 4 mm
	Analisi	Analisi granulometriche periodiche secondo la Norma EN933-1
Quantità x m² spessore 10 mm		6,0 KG (+/- 10%)

