



SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Underfloor Open®

PRISMI
rubber powder

Pioniere europeo di colato in opera di granuli di gomma dal 1990

NOME COMMERCIALE:

UNDERFLOOR OPEN

GRANULOMETRIA:

6-12 mm

ORIGINE DEL GRANULO:

MATERIE PRIME SECONDARIE DI GOMMA

SUPERFICIE:

COLORATO IN MASSA

COLORE:

NERO



PROPRIETÀ FISICHE

Materiale di Gomma		EPDM/SBR
Densità Apparente per il Trasporto		0,55 (+/-0,3)
Densità Apparente non Compattata		0,42 (+/- 5%)
Densità Assoluta		1,18 (+/- 5%)
Tipologia		100% Gomma vulcanizzata da pre-consumo
Durezza		58<>62 shore A
Umidità		0,5%
Impurità		0,001 % in peso
Dimensioni	Attrezzature da lab.	RETSCH EasySieve AS200 Setacci: Setaccio di prova ISO3310-1
	Granulometria	Granulometria nominale da 6.0 mm a 12 mm
	Analisi	Analisi granulometriche periodiche secondo la Norma EN933-1
Quantità x m² spessore 10 mm		5 KG (+/-10%)

HIC (mt)	SPESSORE/M ² (mm) +10 mm TOP	QUANTITÀ GOMMA (KG)	QUANTITÀ ISOCYANATE (KG)
1,2	35	*	*
1,5	50	*	*
1,8	60	*	*
2,1	70	35	>2,80
2,5	80	40	>3,20
3,0	100	50	>4,00

*Basso Spessore = prestazioni non ottimali

Questa informazione è indicativa e la Prismi srl **non è responsabile** per il risultato finale. La superficie, il tipo di legante e il metodo di posa, influenzano il risultato anche di 0,5 metri.

