

# BOULODROME®



## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

### Rubber Sand Grey®



*Pionnier européen de coulée de granulés de caoutchouc depuis 1990*

**NOM COMMERCIAL:** RUBBER SAND GREY  
**DIMENSIONS:** 0,5-1,5 mm  
**ORIGINE DU GRANULÉ:** MATIÈRES 1<sup>ères</sup> SECONDAIRES DE CAOUTCHOUC  
**SUPERFICIE:** COLORÉ EN MASSE  
**COULEUR:** GRIS



## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Matériel en Caoutchouc	EPDM
Densité apparente pour le transport	0,57 (+/-0,3)
Densité apparente non compactée	0,48 (+/- 5%)
Densité Absolue	1,13 (+/- 5%)
Typologie	100% Caoutchouc Vulcanisé
Dureté	58<>62 shore A
Humidité	0,5%
Impuretés	0,001 % en poids
Dimensions	Équipements de labo. RETSCH EasySieve AS200 Tamis: tamis d'essai ISO3310-1
	Taille Mesure nominale de 0.5 mm à 1.5 mm
	Analyses Analyses granulométriques périodiques selon la Norme EN933-1
Quantités par m <sup>2</sup> épaisseur 10 mm	4,8 KG (+/-10%)

