


PISTES POUR CHEVAUX®



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Underfloor Open Mix UV®



Pionnier européen de granulés de caoutchouc de pistes pour chevaux depuis 1990

NOM COMMERCIAL: UNDERFLOOR OPEN MIX UV
DIMENSIONS: 6-12 mm
ORIGINE DU GRANULÉ: MATIÈRES 1^{ères} SECONDAIRES DE CAOUTCHOUC
SUPERFICIE: COLORÉ EN MASSE
COULEUR: MIX



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Matériel en Caoutchouc	EPDM/SBR1502
Densité apparente pour le transport	0,53 (+/-0,3)
Densité apparente non compactée	0,46 (+/- 5%)
Densité Absolue	1,13 (+/- 5%)
Typologie	100% Caoutchouc Vulcanisé issu de matériel pré-consommation
Dureté	58<>62 shore A
Humidité	0,5%
Impuretés	0,001 % en poids
Dimensions	Équipements de labo. RETSCH EasySieve AS200 Tamis: tamis d'essai ISO3310-1
	Taille Mesure nominale de 6.0 mm à 12.0 mm
	Analyses Analyses granulométriques périodiques selon la Norme EN933-1
Quantité x m ² épaisseur 10 mm	4,5 KG (+/-10%)

